

GSP GSP グリース商品リスト ~GSP Grease Products List~

シャーシグリース … 各種車両の足回り、比較的低速・低荷重の一般的な潤滑箇所や摺動部に適するグリース

製品画像	品名	容量	品番	入数	ちょう度 25℃	滴点	増ちょう材	基油 (ベースオイル)	添加剤	外観	使用温度	用途
	シャーシグリースNO.1	420ml	14958	20	321	106	カルシウム	鉱物油	—	黄褐色	-10~80℃	トラック、バス、農耕機械、建設機械等のシャーシ部のグリース給脂箇所や産業機械、荷役機械等の回転部、摺動部のグリース潤滑に使用
		2.5kg	14781	6								
		16kg	21932	1								
	シャーシグリースNO.2	420ml	14644	20	271	104	カルシウム	鉱物油	—	黄褐色	-10~80℃	トラック、バス、農耕機械、建設機械等のシャーシ部のグリース給脂箇所や産業機械、荷役機械等の回転部、摺動部のグリース潤滑に使用
		2.5kg	21949	6								
		16kg	21956	1								
	オートグリスターグリース NO.0	300g	14729	24	370	95	カルシウム	鉱物油	—	黄褐色	-10~80℃	集中潤滑装置専用グリース(オートグリスタータイプ)トラック、バスなど大型車両で使用
	オートリザーバグリース NO.00	1,000cc	14736	15	408	95	カルシウム	鉱物油	—	黄色	-5~80℃	集中潤滑装置専用グリース(リザーバタイプ)トラック、バスなど大型車両で使用

リチウムEPグリース … 極圧添加剤配合により焼き付き防止性に優れ、荷重のかかる建設機械などに対応する万能グリース

製品画像	品名	容量	品番	入数	ちょう度 25℃	滴点	増ちょう材	基油 (ベースオイル)	添加剤	外観	使用温度	用途
	リチウムEPグリースNO.0	420ml	14972	20	366	196	リチウム	鉱物油	EP (極圧剤)	淡褐色	-20~130℃	トラック、バス、農耕機械、建設機械用のグリース給脂箇所や産業機械、荷役機械等の回転部、摺動部のグリース潤滑に使用
	リチウムEPグリースNO.1	420ml	14651	20	315	196						
	リチウムEPグリースNO.2	420ml	14668	20	271	216						
	リチウムEPグリースNO.3	420ml	14965	20	241	215						

GSP GSP グリース商品リスト ~GSP Grease Products List~

モリブデングリース … 二硫化モリブデン配合により、耐摩耗性と焼き付き防止性に優れたグリース

製品画像	品名	容量	品番	入数	ちょう度 25℃	滴点	増ちょう材	基油 (ベースオイル)	添加剤	外観	使用温度	用途
	モリブデングリースNO.2	420ml	14675	20	265	208	リチウム	鉱物油	二硫化 モリブデン	黒色	-15~130℃	トラック、バス、農耕機械、建設機械用のグリース給脂箇所や建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなどに使用
		2.5kg	21963	6								
		16kg	21970	1								

ベアリンググリース … 高温での安定性に優れ、軟化、漏洩しにくい特性を有するベアリング用グリース

製品画像	品名	容量	品番	入数	ちょう度 25℃	滴点	増ちょう材	基油 (ベースオイル)	添加剤	外観	使用温度	用途
	ベアリンググリースNO.2	420ml	14682	20	270	216	リチウム	鉱物油	—	淡褐色	-20~130℃	トラック・バスなどのホイールベアリング用のグリース
		2.5kg	14743	6								
		16kg	14750	1								
	ベアリンググリースNO.3	420ml	14699	20	240	215	リチウム コンプレックス	鉱物油	—	深緑色	-20~200℃	有機モリブデンの配合の耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れたCVJや等速ジョイント用高性能グリース
		2.5kg	14767	6								
		16kg	14774	1								

等速ジョイント、CVJ用グリース

製品画像	品名	容量	品番	入数	ちょう度 25℃	滴点	増ちょう材	基油 (ベースオイル)	添加剤	外観	使用温度	用途
	等速ジョイント用グリース	150g	14705	24	267	197	リチウム	鉱物油	二硫化 モリブデン	黒色	-20~130℃	インナー・アウター兼用タイプ
	CVJ用グリース	150g	14712	24	280	300以上	リチウム コンプレックス	鉱物油	有機 モリブデン	深緑色	-20~200℃	有機モリブデンの配合の耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れたCVJや等速ジョイント用高性能グリース

ラバーグリース

製品画像	品名	容量	品番	入数	ちょう度 25℃	滴点	増ちょう材	基油 (ベースオイル)	添加剤	外観	使用温度	用途
	R.S.ラバーグリース	100g	40001	10×5	295	190	リチウム	合成油	—	ピンク色	—	プレーキシリンダー内部などの制動圧伝達機構内の摺動面やゴムと金属がお互いに摺動する潤滑箇所に用います。

GSP GSP ケミカル商品リスト ~GSP chemical Products List~

クーラント強化剤

製品画像	品名	容量	品番	入数	対応 車種	使用目安	注入力目安	基剤	添加剤	外観	消防法	用途
	クーラント強化剤	300ml	40506	20	国産車 欧州車	車検毎 もしくは 2年毎の 添加	クーラント 5~10Lに1本 (300ml)	エチレングリコール	消泡剤 防錆剤	黄色	非該当	不凍液・冷却液の補強剤 液冷式内燃機関の冷却系統の防錆、オーバーヒート防止